



Domaine d'application

Primaire d'accrochage pour support métallique



Description

PROJISO FIXO M® est une dispersion aqueuse d'un copolymère de styrène butadiène.

C'est un adhésif synthétique destiné à l'accrochage de la fibre minérale projetée sur support métallique.

Mise en œuvre

Le PROJISO FIXO M® est mis en œuvre à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur basse pression sur support sain et propre. La projection du revêtement projeté doit être réalisée quand le primaire est encore collant.

Environnement et sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur demande.

Ne pas déverser les déchets dans les égouts, les cours d'eau ou dans la terre. Utiliser les sacs poubelle prévus à cet effet.

Conditionnement et stockage

- Conservation : maximum 12 mois dans les fûts d'origine hermétiquement fermés.
- Condition de stockage : Stocker à l'intérieur sous conditions sèches, entre 5 et 45 °C. Craint le gel.
- Conditionnement : Fûts PE de 25 kg.
- Palettisation : 24 fûts par palette, soit 600 kg.

Caractéristiques

Couleur	Blanc laiteux
Poids spécifique	1,15 ±0,05 g/cm ³
pH	7
Dilution	Ne pas diluer
Consommation	200 à 250 g/m ²
Température d'application	entre 5 et 45 °C
Temps de formation du film	Environ 45 minutes à 20 °C / 60 % HR
Temps de séchage à 20 °C et 60 % HR	6 heures (sec au touché) 3 à 4 jours séchage complet
Viscosité Brookfield à 25 °C	1600 - 2200 cps
Nombre de couches	NA
Mode de prise	Par séchage à l'air
Réaction au feu	NA
Classement C.O.V.	A+

L'information donnée dans ce document technique est basée sur des essais actuels et est supposée spécifique au produit. Aucune garantie de résultats n'est cependant implicite, les conditions d'utilisation restant hors de notre contrôle.